

SELDER & COMPANY AB

BRUKSANVISNING FÖR LINOLJA FERNISSA

www.selder.com

8.12.2021

**Arbetet skiljer sig markant från det med andra träoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OLJEPOLERING AV OLJEBEHANDLADE TRÄYTOR.....	1
IMPREGNERING AV TRYCKIMPREGNERAT OCH ANNAT EXTRA PORÖST TRÄ.....	1
UNDERHÅLL.....	2
ÅTGÅNG.....	2
ARBETSSKYDD.....	2
SÄKERHET.....	2

OLJEPOLERING AV OLJEBEHANDLADE TRÄYTOR

Polera rena och torra träytor som tidigare, senast dagen innan, har impregnerats och oljeslipats med GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Se bruksanvisningarna.

Oljepolera: Börja med en slippad # 500 fuktad med LINOLJA FERNISSA, helst på en excenterslipmaskin. Håll pad:en fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad "oljeplanar" och polerar inte. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Torka av: Avlägsna resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

Upprepa med pad #1000 – 2000, som ger en halvglansig yta.

För högglansig yta, upprepa med pad # 3000 - 5000.

Tvätta pad:arna med stark såpa innan oljan torkar.

Ge tid att oxidera: Vid 20 °C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta upp till en vecka.

IMPREGNERING AV TRYCKIMPREGNERAT OCH ANNAT EXTRA PORÖST TRÄ

OBS: Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar LINOLJA FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA.

Rengör ytan, då behandlingen gör fläckar permanenta.

Slipa ytan vid behov med minst # 180 slipnät. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet.

OBS: Om du slipar en altan, använd högst # 100 slipnät; ett finare nät gör ytan hal vid väta.

Värm LINOLJA FERNISSA till 130 °C, helst i en fritös.

När du behandlar trä med LINOLJA FERNISSA vid 130 °C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande LINOLJA FERNISSAN tränger in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm LINOLJA FERNISSA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm LINOLJA FERNISSA – oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. LINOLJA FERNISSANS kokpunkt är 300 °C. Värms den till 180 °C börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

Påför rikligt med naturborstpensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Påför rikligt med naturborstpensel – syntetiska borst motstår inte den höga temperaturen. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.

Torka av: Efter 20 - 30 minuter, torka noggrant bort all olja och eventuellt slipdamm som är kvar på ytan; den bildar annars ett klibbigt skinn.

Ge tid att oxidera: Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt utrymme med dålig ventilation kan det ta upp till en vecka.

UNDERHÅLL

I solljus grånar ytan. Ytan återställs genom att gnida in en liten mängd LINOLJA FERNISSA.

OBS: Använd inte alkaliska rengöringsmedel, t.ex. GROVSÅPA, då oljan reagerar med baser (motsatsen till syror). Om detta sker upplöses det yttersta skiktet och måste ersättas genom att gnida in lite LINOLJA FERNISSA.

ÅTGÅNG

Vid polering 0,2 - 0,5 dl/m²

Vid impregnering 2 - 3 dl/m².

ARBETSSKYDD

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 graders temperatur. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

SÄKERHET

LINOLJA FERNISSA består av oxiderande fettsyror som kan självantända.

Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJA FERNISSA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

Oljebehandlade ytor och penslar självantänds inte. Faran gäller endast fibrösa material.

LINOLJA FERNISSA är otjänlig som föda.

Den torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.